

RECOAT - WALL SEALER

Artikelnummer: 78251



— RECOAT —

PRODUCT OMSCHRIJVING

Recoat Wall Sealer is een zeer duurzame, water gedragen, transparante, niet vergelende, matte, 1k coating voor binnen, geschikt voor vele ondergronden. De coating is extreem goed te reinigen.

Recoat Wall Sealer heeft een uitstekende hechting, vloeïing, is zeer kras- en slijtvast en een heeft zeer groot uitstrijkvermogen. Na droging vormt Recoat Wallsealer een gesloten matte verffilm.

De Wall Sealer is toepasbaar op allerlei ondergronden, muurverf, behang, pleisterwerk e.d. Na het aanbrengen ontstaat er een permanente, transparante beschermlaag met een hoge oppervlaktespanning. Hierdoor beschermt de coating tegen vuilaanhechting, huidvetten en is daardoor zeer eenvoudig te reinigen. Tevens is de coating hoog chemicaliën bestendig.

Door de snelle droging van Recoat producten kunnen er meerdere lagen op een dag worden gezet.. De coating kan zonder te schuren overgeschilderd worden met andere Recoat producten.

TOEPASSINGSGBIED

Recoat Wall Sealer is toepasbaar op vele ondergronden en sectoren waar hygiëne belangrijk is, zoals de gezondheidszorg, de voedingsmiddelenindustrie, hotels, recreatieparken maar ook voor openbare ruimtes welke snel bevuild raken.

Recoat Wall Sealer is niet geschikt voor te ruwe ondergronden.

Het advies is om altijd eerst een proef op de betreffende ondergrond te zetten.

WERKOMSCHRIJVING

Beoordeling van de ondergrond is zeer belangrijk. De ondergrond moet goed schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij zijn. Advies om voor aanvang de emmer op te roeren in verband met het uitzakken van de matpasta.

Breng de coating aan met een microvezelroller, geen vachtroller. Breng geen dikke lagen aan. Onbehandelde ondergronden afhankelijk van de zuiging 2 keer behandelen. De eerste laag verdunnen met 5% water en de afwerklaag onverdund aanbrengen. Probeer juiste laagdikte aan te brengen en controleer deze met een laagdikte kam. Zorg altijd dat je nat in nat werkt.

Recoat producten nooit onverdund aanbrengen.

Kunststof ondergronden altijd voorbehandelen met Recoat Multi Primer i.v.m. weekmakers.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|----------------------------|---|
| Basis | Oplossing van water en oplosmiddel met hechtingsverbeteraar |
| Soortgelijke dichtheid ca. | 1,19 KG/l |
| Volume vast percentage | 44% |
| Verwerkingstemperatuur | 10 - 30 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | Een maximum van 80% |
| Rendement | Ca. 15 m ² - 20 m ² / liter Praktisch per liter aangemaakt product. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, structuur en porositeit van de ondergrond. |
| Droging bij 20 °C | Reinigbaar na 5 dagen, Stofdroog na 20 min, Duimvast na 2 uur |
| Kleur | Kleurloos |
| Glans niveau | Mat GU |
| VOC gehalte | 2 g/L. Product is geschikt voor binnen. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 140g/L |
| Verwerking door middel van | Kwast, Microvezelroller |
| Aanbevolen laagdikte | Nat: 55 tot 75 micrometer, Droog: 25 tot 35 micrometer |
| Doorharding | Minimaal 7 dagen bij een constante temperatuur van 20 °C Volledige belasting kan door wisselende temperaturen langer duren. |
| Verwerking | Handschoenen dragen en zorgen voor voldoende ventilatie |
| Reinigingsmateriaal | Recoat Cleaner, Water |
| Verdunnen | Water maximum van 5-10% |
| Transport | Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85% |
| Opslagstabiliteit | Maximaal 24 maanden bij droge opslag en temp. 5°C tot 30°C. |

SELECTIE EN VOORBEWERKING VAN DE ONDERGROND

Afhankelijk van de staat van de ondergrond. Na reiniging mag er geen residu achterblijven, naspoelen is dus erg belangrijk. Mochten er problemen ontstaan dan is de oorzaak bijna altijd onvoldoende reiniging of verkeerde middelen gebruikt. In al deze gevallen vervalt de systeemgarantie. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de bewerking en de staat van de ondergrond. Recoat aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid door onvoldoende reiniging en/of het gebruik van verkeerde materialen.

VEILIGHEID

Alle Recoat producten bestaan uit grondstoffen welke REACH geregistreerd staan. De gebruiker van dit product dient zich aan de voorschriften te houden betreffende gezondheid veiligheid en milieu. Veiligheidsinformatieblad vindt u op www.recoat.eu

MILIEU

Recoat producten bevatten zeer geringe hoeveelheden oplosmiddel en worden voor een groot deel geproduceerd volgens de groene chemie methode.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Recoat producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het is van groot belang dat de applicateur voldoende kennis heeft van de ondergrond waarop een bepaald product wordt aangebracht. Zijn kennis en kunde bepalen mede het uiteindelijke resultaat. Derhalve kunnen aan deze richtlijnen geen rechten worden ontleend.

VERWERKINGSCONDITIES

Ondergrondtemperatuur: 10-25 °C. Verftemperatuur: 15-30 °C.