

RECOAT - ETCHING CLEANER

Artikelnummer: 21280



— RECOAT —

PRODUKTBESCHREIBUNG

Betonuntergründe müssen vorbehandelt werden, bevor ein hochwertiges Beschichtungssystem aufgetragen werden kann. Recoat Etching Cleaner ist eine Ätz- und Reinigungslösung für verdichtete Betonuntergründe, um die Haftung und Durchdringung der Beschichtungen zu verbessern. Wenn der Beton keine starke Ölverschmutzung aufweist, sorgt der Recoat Etching Cleaner dafür, dass Reinigung und Profilierung in einem Arbeitsgang erfolgen.

Recoat Etching Cleaner entfernt Härtemittel und Schalungöl und raut den Untergrund leicht auf, wodurch eine optimale Haftung entsteht.

ANWENDUNGSBEREICH

Recoat Etching Cleaner kann auf vorgefertigten Betonkonstruktionen, vorgefertigten Galerieböden, Fliesenböden und Garagenböden angewendet werden.

Wenden Sie den Ätzreiniger nicht auf Beton an, der bereits gefärbt, versiegelt oder beschichtet wurde.

STELLENBESCHREIBUNG

Tragen Sie den Recoat Etching Cleaner gleichmäßig auf den Beton auf. Schrubben Sie den Beton mit einer harten Bürste, einem Schleiftuch oder einem Schleifpad und achten Sie darauf, dass der Beton feucht bleibt.

Nach 5 Minuten den Recoat Etching Cleaner mit dem Schmutz mit klarem Wasser abspülen und den Beton trocknen lassen. Für ein optimales Ergebnis in Abschnitten von 3 x 3 Metern arbeiten.

Spülen Sie die gesamte Oberfläche noch einmal mit Wasser ab, nachdem alle Teile mit Recoat Etching Cleaner behandelt wurden.

Nach dem Trocknen dürfen keine Pulverrückstände zurückbleiben, andernfalls Behandlung wiederholen.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Basic	Lösung von Säure in Wasser
Ungefähre spezifische Dichte	1,03 Kg/L
Ausgabe	Ca. 5 m ² - 10 m ² / Liter Die Leistung hängt von der Auftragsart, Rauheit, Struktur und Porosität des Untergrundes ab.
Farbe	Farblos
VOC-Gehalt	0 g/L. Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Bewerbung mittels	Bürste, Mikrofaserwalze, Sprühen
Reinigungsgeräte	Wasser
PH-Wert	1,6
Verdünnung	Wasser 1:2
Transport	Temperatur bei Lagerung, Transport und Anwendung mindestens 5° C und maximal 30° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 85 %
Lagerstabilität	Ungeöffnet maximal zwei Jahre bei trockener kühler und frostfreier Lagerung.

AUSWAHL UND VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Nach der Reinigung dürfen keine Rückstände zurückbleiben, daher ist das Abspülen sehr wichtig. Etwaige Probleme sind in den meisten Fällen auf unzureichende Reinigung oder die Verwendung falscher Materialien zurückzuführen. In all diesen Fällen erlischt die Recoat-Garantie. Das Endergebnis hängt von der Behandlung und dem Zustand des Untergrunds ab. Recoat übernimmt keine Verantwortung für Fehler, die durch unzureichende Reinigung oder die Verwendung falscher Materialien verursacht werden.

SICHERHEIT

Alle Recoat-Produkte entsprechen dem REACH-Standard. Der Benutzer dieses Produkts muss die Gesundheits-Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften der Umwelt einhalten. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.recoat.eu

UMFELD

Das Produkt enthält sehr geringe Mengen Lösungsmittel und wird weitgehend nach der Methode der Grünen Chemie hergestellt.

IMPORTANT INFORMATION

Recoat-Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Die angegebenen Verarbeitungs- und Trocknungszeiten hängen stark von den Bedingungen ab, unter denen das Produkt verwendet wird. Es ist von großer Bedeutung, dass der Anwender über ausreichende Kenntnisse des Untergrunds verfügt, auf den ein bestimmtes Produkt aufgetragen wird. Sein Wissen und seine Fachkenntnisse bestimmen das Endergebnis. Aus diesen Richtlinien können daher keine Rechte abgeleitet werden.