

PRODUCT OMSCHRIJVING

Verbeter de duurzaamheid en prestaties van uw daksysteem met Recoat Roof Stix. Dit hoogwaardige product is speciaal ontworpen als voorbehandeling voor Recoat Roof, wat zorgt voor optimale hechting voor langdurige bescherming.

Recoat Roof Stix sluit de ondergrond effectief af en voorkomt doorbloeding of migratie van stoffen uit het onderliggende materiaal, waardoor een solide basis voor de volgende laag ontstaat. Met een snelle droogtijd van slechts 1-2 uur kunt u efficiënt en snel Recoat Roof aanbrengen voor een vlekkeloze afwerking.

Voor het beste resultaat en een optimale levensduur van uw dak gebruikt u Recoat Roof Stix altijd in combinatie met Recoat Roof.

Kies voor kwaliteit en betrouwbaarheid: kies Recoat Roof Stix voor uw dakproject!

TOEPASSINGSGEBIED

Recoat Roof is toepasbaar op vrijwel alle soorten dakbedekkingen, zoals bitumen, PVC, EPDM, dakpannen, golfplaten en damwanden.

WERKOMSCHRIJVING

Recoat Roof Stix is een innovatief product dat is ontworpen voor de efficiënte behandeling van daken. Het biedt uitstekende isolatie en hechting wanneer het correct wordt aangebracht. Aandacht besteden aan de ondergrond is cruciaal voor de beste resultaten.

Vorbereiding van het substraat: Een grondige beoordeling van het substraat is essentieel voor een succesvolle toepassing. Zorg ervoor dat het oppervlak:

Schoon Droog en dragend Vrij van stof, mos en algen
Vetvrij Voor het aanbrengen adviseren wij om het dak na het reinigen grondig te stofzuigen. Dit zorgt ervoor dat alle fijne stof uit de poriën wordt verwijderd, wat bijdraagt aan een optimale hechting van het product.

Toepassingsinstructies:

Breng Recoat Roof Stix aan in de juiste hoeveelheid; vermijd dikke lagen. Een dikke laag kan leiden tot slechte hechting en isolatie. Het product is ontworpen om diep in de poriën van de ondergrond door te dringen en zich daar te verankeren. Bij gebruik op bitumen kan Recoat Roof Stix een bruine verkleuring vertonen. Dit is normaal en geeft aan dat het product een goede isolatie biedt. Na een droogtijd van 1 tot 2 uur kan het dak worden afgewerkt met Recoat Roof (zie TDS Recoat Roof). Belangrijke waarschuwing : Als u te dikke lagen aanbrengt, kan het zijn dat het product niet snel genoeg droogt, wat resulteert in een slechte hechting en isolatie.

Toepassingsadvies:

Maak altijd een testplekje voordat u het product aanbrengt. Breng het hele systeem op dezelfde dag aan, zodat u niet op een andere dag opnieuw hoeft te reinigen. Met Recoat Roof Stix bent u verzekerd van een duurzame en effectieve behandeling voor uw dak. Zorg voor een goede



voorbereiding en volg onze instructies voor de beste resultaten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Inhoud	10 LITER
Basis	Water gedragen primer o.b.v. polyurethaan
Soortgelijke dichtheid ca.	1,25 KG/L
Volume vast percentage	47%
Verwerkingstemperatuur	10 - 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid	Een maximum van 80%
Rendement	Ca. 5 m ² - 10 m ² / liter Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en structuur en porositeit van de ondergrond
Droging bij 20 °C	Droog en overschilderbaar na ca. 1 uur
Kleur	Wit / Leverbaar in kleur
Glans niveau	Zijdeglans GU
VOC gehalte	4,94 gram/L
Verwerking door middel van	Airless verfspuit, Microvezelroller 18 mm, Kwast
Aanbevolen laagdikte	Nat: 80 - 100 micrometer, Droog: 40 tot 50 micrometer
Verwerking	Handschoenen dragen en zorgen voor voldoende ventilatie
Reinigingsmateriaal	Water
Verdunnen	Klaar voor gebruik
Transport	Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%
Opslagstabiliteit	Verharder maximaal 12 maanden bij droge opslag en temp. 5°C tot 30°C.

SELECTIE EN VOORBEWERKING VAN DE ONDERGROND

Afhankelijk van de toestand van de ondergrond. Na het reinigen mag er geen residu achterblijven, dus spoelen is erg belangrijk. Als er problemen ontstaan, is de oorzaak bijna altijd onvoldoende reiniging of het gebruik van verkeerde middelen. In al deze gevallen vervalt de systeemgarantie. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de verwerking en de toestand van de ondergrond. Recoat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid vanwege onvoldoende reiniging en/of het gebruik van verkeerde materialen.